

TECHNISCHES DATENBLATT



LAMINAT SMART

Bodenmeisterei **by WINTERMANN**

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format	1383 x 193 mm	
Produktstärke	7 mm	
Gewicht pro m²	5,754 kg	
Verlegeart	EasyLoc	
Paket	Anzahl Planken	10 Stk.
	m² Gewicht	2,67 m ² 15,35 kg
Palette	Anzahl Pakete	52 Stk.
	m² Gewicht	138,79 m ² 817,44 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Dekorpapier
3	Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit EasyLoc Klickverbindung
4	Gegenzug




















KENNZEICHNUNG

SYMBOL

NORM

WERT

Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		EN 13329	23 31
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung		EN ISO 10874	AC3
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung		EN 120 DIBT Richtlinie 100	E1 [Europa]
Formaldehydemission		EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²
Dickenquellung / Kantenquellung		EN 13329	< 18 %
Wärmedurchlaßwiderstand		ISO 8302	0,0780 m ² .K/W
Verhalten gegen Zigarettenglut		EN 438-2.18	Grad 4
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02	Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2.15	Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten		EN13501-1	Cfl, s1
Gleitreibung μ		EN 13893	$\geq 0,3$
Dimensionsstabilität		EN 13329	Länge und Breite $\leq 0,9$ mm
Kantengeradheit		EN 13329	$\leq 0,30$ mm / m
Rechtwinkeligkeit		EN 13329	$\leq 0,2$ mm / Paneelbreite
Planlage quer		EN 13329	konkav $\leq 0,3$ mm konvex $\leq 0,4$ mm
Planlage längs		EN 13329	konkav ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

